

## *EFFETTI su SUBERITE*

### *n.10 Ciclo Pavimento mattone greco*

- ❖ INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL TIPO DI EFFETTO scegliere il colore di base e successivamente il colore Effetto, questo esempio prevede MARRONE base + EFFETTO grigio.

- ❖ **1a Mano:**

Applicare a Spruzzo Suberite Neutra grana fine 400/500 gr. a mq. ( attendere asciugatura ( 8 - 10 ore)

- ❖ **2a Mano:**

Applicare a Spatola Suberite Neutra grana fine 500/600 gr. a mq. disegnare le fughe ed effetto basso rilievo con spatola americana o un ferro sagomato ed immediatamente schiacciare leggermente sempre con la spatola. ( attendere asciugatura ( 8 - 10 ore)

- ❖ **1° Passaggio:**

Applicare a Rullo Velatura V2 Nera ( resa 50 g/mq. circa) - attendere asciugatura

- ❖ **2° Passaggio:**

Carteggiare con carta abrasiva prima grana 80 e poi di seguito grana 240, pulire ed aspirare completamente.

- ❖ **3° Passaggio:**

Applicare a Rullo Velatura V20 Bianca ( resa 50 g/mq. circa) e immediatamente asportarla con spatola americana inclinata tra 60 e 90° rispetto la superficie, attendere asciugatura

- ❖ **4° Passaggio:**

Applicare la finitura a Rullo 250/400 g/mq Pavepac in 2 o 3 mani - attendere asciugatura, almeno 48 ore prima di camminare.

- ❖ **5° Passaggio:**

Messa in funzione pavimentazione con arredamento e carico statico dopo 8 gg. dal 4 passaggio.